

PEGARUST

(Antikoroziní samozákladová barva na ocel, zinek a hliník)

DISTRIBUTOR/VÝROBCE

Mi-ka, s.r.o.
Ražcká cesta 32
013 13 Ražcká Teplice
IČO: 44204949
email: objednavky@efarby.sk
eshop: efarby.sk

RUST-OLEUM Netherlands B.V.
4700 AC Roosendaal
Nizozemsko

POPIS

PEGARUST je rozpouštědlová samozákladová nátěrová hmota založená na bázi vysokomolekulárních polymerů. Možno ji nanášet přímo na podklad bez použití základových barev. Je odolná vůči působení vody, solné mlhy a atmosférickému znečištění. Vysoká pružnost a elastičnost jí předurčuje k nátěrům střech a konstrukcí. Je mimořádně odolná vůči úderu a otěru. Neobsahuje žádné olovené pigmenty ani zink - chromáty. Možno ji nanášet, a zasychá i při zvýšené atmosférické vlhkosti a při teplotách až do -5°C. Umožňuje nanášení v silnějších vrstvách.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Používá se především k nátěrům oceli očištěné na minimální standard St2 a povrchů se špatnou přilnavostí, jako je žárově nebo galvanicky pozinkovaná ocel a hliník. Dá se použít jako opravný nátěr na většinu starých nátěrů. Vhodná je pro mírně až středně agresivní prostředí, na nátěry střech, mostů, venkovních plášťů skladovacích nádrží, konstrukcí atd.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pojivová báze: akryl - alkydový elastomer
Pigmenty: titanová běloba, křemičitan horečnatý, zinkfosfáty
Vzhled: pololesklý
Lesk (60°): ±70%
Barva: 20 zelenosivá, 30 sivá, 10 anglická červená, A66 hnědá
Sušina/ASTM,D1644/a/: ±55% hmotnostních
±46% objemových
Hustota /ASTM, D1475, 20°C/: 1,15 gram/cm³
VOC: ±500g/l, EU limit (2010) 500g/l, Kategorie: A₁
Bod vzplanutí (DIN53213): 28°C
Teoretická vydatnost: 3,5 - 4,0 m²/l při 130 - 150,1m suchý film
285 - 328,1m mokřý film

DOBA SCHNUTÍ (při 20°C, RV 60%)

Suchý na prach: 2 hodiny
Odolnost vůči dešti: 2 - 4 hodiny
Odolnost vůči manipulaci: 2 - 4 hodiny
Přetíratelný: po 24 - 48 hodinách
Celkem vytvrzený: ± 1 týden

PODMÍNKY APLIKACE

Může být nanášena i při vysoké vlhkosti (ne za deště), nebo na vlhký podklad. Teplota vzduchu a podkladu v rozmezí -5°C až 38°C. Na vlhký podklad doporučujeme aplikaci štětcem, nebo válečkem

ŘEDENÍ ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Doporučujeme neředit, pouze v případech potřeby Thinner 22 (3-5%) S 6005

APLIKACE

Bezvzduché stříkání: tryska 018-021, tlak 200-220 barů (2,900 psi/min)
Vzduchové stříkání: možné, ale nedoporučuje se
Štětec: používejte štětec pro syntetické nátěrové hmoty
Váleček: používejte váleček pro husté rozpouštědlové nátěrové hmoty

